

EGO PRIMER	sind anwendungsfertige, meist lösemittelhaltige Grundieranstriche zur Verbesserung der Haftung von EGO-Dichtstoffen.
Anwendungsgebiete	Anzuwenden bei starker Beanspruchung von Fugenabdichtungen durch Zug, Druck, Scherung, Nässe, Temperaturveränderung, etc. sowie bei porösen und saugenden Untergründen und Kunststoffen (siehe Anwendungstabelle).
Anwendungshinweise	Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Zur Entfernung von Fetten, Ölen, Wachsen und anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen empfehlen wir unser EGOVIT-Reinigungsspray. Aufgrund der chemischen Verschiedenheit sowie der unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit von Haftflächen kann kein "Universal-Primer" angeboten werden. Die auf der rückseitigen Anwendungstabelle aufgeführten Empfehlungen sind zusammengestellt aufgrund zahlreicher Versuche und jahrelanger praktischer Erfahrung. Bei speziellen Anwendungsfällen sind Vorversuche notwendig.
für EGOSILICONE	EGO Haftreiniger vorwiegend für glatte Untergründe EGOCON FDK für wenig saugende, neutrale und alkalische Untergründe sowie Hart-PVC. EGOCON 790 für alle Metalle, Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, Polyester sowie Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw. EGOCON FDF (nichtverfärbend) für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe wie Beton, Porenbeton, Faserzemente, Ziegel, Marmor, Kunst- und Natursteinen.
für EGOCRYL	vAc siehe Anwendungstabelle
für EGOFLEX	EGO Haftreiniger für glatte Untergründe EGOPRIMER 400R für poröse, saugende Untergründe
für EGO MS Polymere	EGO Haftreiniger für glatte Untergründe EGOCON FDF für poröse, saugende Untergründe
für Butylbänder	EGO Haftkleber EGO Haftkleber LF für poröse und problematische Untergründe wie z. B. Holz, Putz, Beton, Natursteine, Porenbeton u. ä.
Ablüfzeit	EGOCON, EGO Haftreiniger, ca. 30 Minuten EGOPRIMER 400 R, EGO Haftkleber LF ca. 30 Minuten EGO Haftkleber ca. 10 Minuten
Lieferformen	EGO Haftreiniger: Dose 500ml EGOCON FDF Primer: Flasche 100ml; Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGOCON FDK Primer: Flasche 100ml; Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGOCON 790 Primer: Flasche 100ml; Dose 500ml EGOPRIMER 400 R: Alufflasche 1000ml EGO Haftkleber: Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGO Haftkleber LF PE-Dose 1000ml; PE-Kansister: 5000ml
Lagerung	geschlossene Originalgebinde kühl und trocken 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise	bitte EG-Sicherheitsdatenblatt beachten
Hinweise zur Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Primer-Anwendungstabelle

	Silicon Acetat	Silicon Amin	Silicon Oxim	Silicon Alkoxy	Egocryl	Egoflex	EGO MS Polymere	Butylbänder
Acrylglas	790/E	-	790*/HR	790*/HR	-	-	0	0
Acryllack	790/0	-	790/0**	790/0	0	0/HR	0/E	0
Alkydharzlack	0	-	0**	0	0	HR	0/E	0
Aluminium blank	790/E	790/E	790/E	790/E	-	E	HR/E	0
Aluminium eloxiert	790/0	790/0	790/0	790/0	-	HR	HR	0
Alu-pulverbeschichtet	790/HR	-	790/HR	790/HR	-	HR	HR	0
Beton	-	FDK/FDF	FDK/FDF	FDK/FDF	vAc	400R	FDF	HK/HKLF
Bitumen	-	-	-	-	-	-	-	HK
Blei	-	790	790	790	-	HR/E	HR	0/HK
Chrom	-	790	790	790	-	-	0/HR	0
DD-Lack	0	-	0**	0	0	0/HR	0/E	0
Dispers.fensterlack	790/0	-	0**	0	0	0/HR	0/E	0
Disp.fassadenfarbe	-	790/FDF	790/FDF	790/FDF	0	0/HR	0	0
Edelstahl V2A V4A	790/HR	790/HR	790/HR	790/HR	-	HR	HR	0
Eisen	-	790	790	790	-	HR	HR	0/HK
Emaile	0	0	0	0	-	HR	0	0
Epoxidharzlack	0	0	0	0	-	0/HR	0	0
Faserzement	-	FDK	FDK	FDK	vAc	400R	FDF	HK/HKLF
Fliesen glasiert	0	0	0	0	-	HR	0	0
Fliesen unglasiert	-	FDK/FDF	FDK/FDF	FDK/FDF	0	400R	0	0/HK/HKLF
Glas	0	0	0	0	-	-	0	0
Kupfer	-	790**	790**	790	-	HR/E	HR	0
Lasuranstrich	FDK/790	790/0	790/0	790/0	0	0/HR	0	0
Marmor	-	-	FDF/E	-	-	-	FDF	0
Melaminharz	FDK/HR/0	FDK/HR/0	FDK/HR/0	FDK/HR/0	0	HR	0/HR	0
Messing	-	790**	790**	790	-	HR/E	HR	0
Natur-Kunststein	-	-	FDF/E	-	0/vAc	0/HR/E	0/E	0
Polycarbonat	790*/HR	-	790*/HR	790*/HR	-	-	0	0
Polyester (GFK)	790/HR	790/HR	790/HR	790/HR	-	HR	0/E	0
Porenbeton	-	FDK/FDF	FDK/FDF	FDK/FDF	vAc	400R	FDF	HK/HKLF
PVC-hart	FDK/790	FDK/790	FDK/790	FDK/790	-	400R	0	0
Stahl blank	-	790	790	790	-	HR	HR	0
Stahl verzinkt	-	790	790	790	-	HR	HR	0
Styropor	-	0	0	0	0	-	0	0/HKLF
Zinkblech	-	790	790	790	-	HR	HR	0
Zinkstaubfarbe	-	790	790	790	0	HR/E	0/E	0

FDK = EGOCON FDK

FDF = EGOCON FDF

790 = EGOCON 790

vAc = mit Wasser verdünntes Egocryl

400R = EGOPRIMER 400R

HR = EGO Haftreiniger

HK = EGO Haftkleber (lösemittelhaltig)

HKLF = EGO Haftkleber (lösemittelfrei)

- = Anwendung nicht empfohlen

0 = Anwendung ohne Primer

* = Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen, da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsrissskorrosion besteht.

** = Spaltprodukte gut ablüften lassen

E = Eigenversuche werden empfohlen