

EGOTAPE 1000



Qualitäts-
Produkte

EGOTAPE 1000

ist ein volumenbeständiges, selbstklebendes und plastisches Butyldichtungsband. Das Produkt ist mit einer hochflexiblen und zweidimensional bis zu 300 % dehnbaren, transparenten PE-Folie kaschiert. Die Folie dient primär zum Applizieren des Bandes, die Abdichtung übernimmt das Butyl. Das Produkt entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5

Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.

- Dehnbarkeit der Folie: max 300 %
- sofort funktionstüchtig
- einfache Verarbeitung
- lösungsmittel- u. bitumenfrei
- bitumenverträglich
- nicht korrodierend



Dehnbarkeit der Folie: max 300 %

Anwendungsgebiete

Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich. Dauerhafte und einfache Abdichtungen von allen Durchdringungen im Dachbereich wie z. B. Dachfenster, Lüftungskanäle, Rohre, Antennen und Schornsteine.

Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Von Hand formbar, bei der Verlegung entweder kräftig mit Hand oder Rolle anpressen. Für poröse Untergründe bitte EGO Haftkleber als Primer verwenden.


Materialbasis	Butylkautschuk mit flexibler PE-Folie	
Spez. Gewicht	ca. 1,4 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore 00	ca. 40	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,06 N/mm ² (Butylschicht)	DTU 39.4
Dehnbarkeit	max. 300 % (Folie)	
Viskosität	standfest	in Anlehnung an DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN ISO 10563
μ-Wert	min. 766000	DIN 53122
Sd-Wert (m)	Sd = μ x d	d = Dicke des Bandes in Meter
entspricht		IVD-Merkblättern Nr. 5,19-1,19-2,25
Standardfarbe	schwarz	
Abmessung	1,5 x 50 mm, 1,5 x 75 mm, 1,5 x 100 mm, 1,5 x 150 mm, Sonderabmessungen auf Anfrage	
Freibewitterung	max. 3 Monate	
Lagerung	bei ca. 20 °C, 24 Monate Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.	

03/13

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim