

**Pakiranje:**

- Kartuše 290 ml

Barva:

- Prozorna

Tehnična lista TDS 04.38DEU SAURUS CRYSTAL

Opis:

Sodobno lepilo na osnovi MS polimera za aplikacije, kjer je potreba po prozornem spoju. Univerzalno lepilo primerno za lepljenje številnih gradbenih materialov, kot so nerjaveče jeklo, kovine, aluminij, eloksiran aluminij, cink, različne zlitine, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, steklo, ogledalo, beton, naravni kamen, omet, emajl, keramika itd. Lepilo je trajno prožno, brez topil.

Lastnosti:

- Univerzalno popolnoma prozorno lepilo za notranjo uporabo
- Brez izocijanatov, topil in silikonov
- Brez krčenja in brez mehurčkov
- Lepi brez primerja (predpremaza) na večino površin
- Nevtravno strjevanje, skoraj brez vonja
- Nekorozivno do kovin
- Visoka mehanska odpornost in E-modul
- Absorbira zvočne in mehanske vibracije

Uporaba:

Lepilo je bilo posebej razvito kot univerzalno konstrukcijsko lepilo za notranjo uporabo. Primerno za uporabo na območjih, kjer se hrana predela in / ali skladišči.

Specifikacije

Osnova	-	MS polymer	
Konsistenca	-	tiksotropna pasta	
Gostota	g/ml	1,01	
Temp. odpornost	°C	-40 / +95	strjena masa
Temp. odpornost	°C	-15	med transportom
Temp. aplikacije	°C	+5 / +40	
Hitrost aplikacije	g/min	150	pri 3 mm debeline pod pritiskom 6,3
Čas tvorjenja kožice	min.	≈ 10	23 °C / 55 % rel. vlaž.
Čas utrjevanja	mm	2-3/dan	
Možnost prebarvanja	-	DA	
Možnost razširitve	%	± 25	
Pretok	mm	<2	po ISO 7390
Duktilnost	%	250	po DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	1,0 (N/mm ²)	po DIN 53 504
Natezna trdnost	MPa	2,20 (N/mm ²)	po DIN 53 504
Trdota glede na Shore A (3s)	°	38 ± 3	

Podlaga:

Biti mora čista, trdna, brez delcev prahu, maščob ali olja.

Omejitve:

Ni primerno za uporabo na površinah, kot so PE, PP, PC, PMMA, mehka plastika, teflonske, asfaltne in bitumenske podlage. Ni primerno za konstantno obremenitev z vodo in v stiku s klorom.

Navodila:

Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo in privijemo dozirno konico. Lepilo nanašamo na eno stran v primerni količini glede na težo in velikost lepljenega predmeta. Lepljeni površini postavimo skupaj in močno stisnemo - možno rahlo premikati v roku 10 min od nanosa.

Čiščenje:

Material: takoj s tehničnim bencinom.

Roke: voda in milo, krema za roke.

Posodobitev:

Posodobljeno:

Izdelano: 15.06.2017

Izdelek je v garancijskem obdobju skladen s specifikacijami. Informacije in podatki temeljijo na naših lastnih izkušnjah, raziskavah in objektivnem testiranju in domnevamo, da so zanesljivi ter točni. Vendar podjetje ne more vedeti o različnih aplikacijah, v katerih in pod katerimi pogoji se bo izdelek uporabljal, niti uporabljenih metodah uporabe, zato v nobenem primeru ne jamči, da je proizvod primeren za določeno uporabo ali postopek uporabe. Zgoraj navedeni podatki so splošne narave. Vsak uporabnik se mora prepričati, ali je izdelek primeren zanj z lastnim testom. Za dodatne informacije se obrnite na naš tehnični oddelek.