

EGO PRIMER

sind anwendungsfertige, meist lösemittelhaltige Grundieranstriche zur Verbesserung der Haftung von **EGO**-Dichtstoffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Anzuwenden bei starker Beanspruchung von Fugenabdichtungen durch Zug, Druck, Scherung, Nässe, Temperaturveränderung, etc. sowie bei porösen und saugenden Untergründen und Kunststoffen (siehe Anwendungstabelle).

ANWENDUNGSHINWEISE

Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Zur Entfernung von Fetten, Ölen, Wachsen und anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen empfehlen wir unser **EGO REINIGUNGSSPRAY**. Aufgrund der chemischen Verschiedenheit sowie der unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit von Haftflächen kann kein "Universal-Primer" angeboten werden. Die auf der rückseitigen Anwendungstabelle aufgeführten Empfehlungen sind zusammengestellt aufgrund zahlreicher Versuche und jahrelanger praktischer Erfahrung. Bei speziellen Anwendungsfällen sind Vorversuche notwendig.

für EGOSILICONE

EGO HAFTREINIGER vorwiegend für glatte Untergründe **EGO PRIMER FWS** für wenig saugende, neutrale und alkalische Untergründe sowie Hart-PVC. **EGO PRIMER FML** für alle Metalle, Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, Polyester sowie Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw. **EGO PRIMER FDF** (nichtverfärbend) für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe wie Beton, Porenbeton, Faserzemente, Ziegel, Marmor, Kunst- und Natursteinen.

für EGOCRYLE

vAc siehe Anwendungstabelle

für EGOFLEX

EGO HAFTREINIGER für glatte Untergründe
EGO PRIMER PUR für poröse, saugende Untergründe

für EGO SMP Polymere

EGO HAFTREINIGER für glatte Untergründe
EGO PRIMER FDF für poröse, saugende Untergründe

für EGO Butylbänder

EGO BUTYLPRIMER PRO
EGO BUTYLPRIMER ECO für poröse und problematische Untergründe wie z. B. Holz, Putz, Beton, Natursteine, Porenbeton u. ä.

Ablüfzeit

EGO PRIMER FDF	ca. 30 Minuten
EGO PRIMER FML	ca. 30 Minuten
EGO PRIMER PUR	ca. 30 Minuten
EGO BUTYLPRIMER ECO	ca. 30 Minuten
EGO BUTYLPRIMER PRO	ca. 10 Minuten
EGO HAFTREINIGER	ca. 10 Minuten

LIEFERUMFANG

Lieferform	EGO HAFTREINIGER: Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGO PRIMER FDF : Flasche 100ml; Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGO PRIMER FWS : Flasche 100ml; Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGO PRIMER FML: Flasche 100ml; Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGO PRIMER PUR: Aluf Flasche 1000ml EGO BUTYLPRIMER PRO: Dose 500ml; Blechkanister 5000ml EGO BUTYLPRIMER ECO: PE-Dose 1000ml; PE-Kanister: 5000ml
Lagerung	Geschlossene Originalgebinde kühl und trocken 6 Monate lagerfähig

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

PRIMER-ANWENDUNGSTABELLE

	Silicon Acetat	Silicon Oxim	Silicon Alkoxy	EGOCRYL	EGOFLEX	EGO SMP	Butyl- bänder
Acrylglas	*	FML*/HR	FML*/HR	-	-	O/E	0
Acryllack	FML/O	FML/O**	FML/O	0	O/HR	O/E	0
Alkydharzlack	0	0**	0	0	HR	O/E	0
Aluminium blank	FML/E	FML/E	FML/E	-	E	HR/O/E	0
Aluminium eloxiert	FML/O	FML/O	FML/O	-	HR	HR/O/E	0
Beton	-	FWS/FDF	FWS/FDF	vAc	PUR	FDF/O/E	PRO/ECO
Bitumen	-	-	-	-	-	-	PRO
Blei	-	FML	FML	-	HR/E	HR/E	0/PRO
Chrom	-	FML	FML	-	-	O/HR	0
DD-Lack	0	0**	0	0	O/HR	O/E	0
Dispers. Fensterlack	FML/O	0**	0	0	O/HR	O/E	0
Disp.Fassadenfarbe	-	FML/FDF/E	FML/FDF/E	0	O/HR	0	0
Edelstahl V2A V4A	FML/HR	FML/HR	FML/HR	-	HR	HR/O/E	0
Eisen	-	FML	FML	-	HR	HR/E	0/PRO
Emale	0	0	0	-	HR	0	0
Epoxidharzlack	0	0	0	-	O/HR	0	0
Faserzement	-	FWS	FWS	vAc	PUR	FDF	PRO/ECO
Fliesen glasiert	0	0	0	-	HR	0	0
Fliesen unglasiert	-	FWS/FDF	FWS/FDF	0	PUR	0	0/PRO/ECO
Glas	0	0	0	-	-	0	0
Kupfer	-	FML**	FML	-	HR/E	-	0
Lasuranstrich	FWS/FML	FML/O	FML/O	0	O/HR	0	0
Naturstein	-	FDF/E	-	-	O/HR/E	FDF/E	-
Melaminharz	FWS/HR/O	FWS/HR/O	FWS/HR/O	0	HR	O/HR/E	0
Messing	-	FML**	FML	-	HR/E	HR/E	0
Kunststein	-	FDF/E	-	0/vAc	O/HR/E	O/E	0

Qualitäts-
Produkte

	Silicon Acetat	Silicon Oxim	Silicon Alkoxy	EGOCRYL	EGOFLEX	EGO SMP	Butyl- bänder
Polycarbonat	FML */HR	FML */HR	FML */HR	-	-	O/E	0
Polyester (GFK)	FML /HR	FML /HR	FML /HR	-	HR	O/E	0
Porenbeton	-	FWS /FDF	FWS /FDF	vAc	PUR	FDF/E	PRO/ ECO
Pulverlackbe- schichtung	FML /HR	FML /HR	FML /HR	-	HR	HR/O/E	0
PVC-hart	FWS/ FML	FWS / FML	FWS / FML	-	PUR	O/E	0
Stahl blank	-	FML	FML	-	HR	HR/O/E	0
Stahl verzinkt	-	FML	FML	-	HR	HR/O/E	0
Styropor	-	0	0	0	-	O/E	0/ECO
Zinkblech	-	FML	FML	-	HR	HR/E	0
Zinkstaubfarbe	-	FML	FML	0	HR/E	O/E	0

FWS = **EGO PRIMER FWS**FDF = **EGO PRIMER FDF**FML = **EGO PRIMER FML**vAc = mit Wasser verdünntes **EGOCRYL**PUR = **EGO PRIMER PUR**HR = **EGO HAFTREINIGER**PRO = **EGO BUTYLPRIMER PRO** (lösemittelhaltig)ECO = **EGO BUTYLPRIMER ECO** (lösemittelfrei)

- = Anwendung nicht empfohlen

0 = Anwendung ohne Primer

* = Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen, da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsrisskorrosion besteht.

** = Spaltprodukte gut ablüften lassen

E = Eigenversuche werden empfohlen

